

FICHA TECNICA

PARROT'S MIX Nº3

Código: 768 **Grupo: Tratamiento de Suelos**

DESCRIPCIÓN

Producto destinado a la reparación, renovación y acabado de suelos interiores y exteriores.

Actúa como capa intermedia, flexible, tenaz y económico, con gran resistencia y magnífica durabilidad.

USOS

Reparación y nivelado de suelos antes de proceder a la colocación de un pavimento continuo.
Pavimentado y capa de rodadura coloreada en naves industriales, almacenes, plazas públicas, jardines, puentes, autovías, patios, garajes, gasolineras y talleres de reparación.
Renovación de pavimentos en industrias de todo tipo, especialmente alimentaria y hospitalaria.
Por su poco peso, no sobrecarga los forjados pudiéndose renovar un suelo, sin obrar ni eliminar el viejo pavimento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Ligante hidráulico, áridos, polímero orgánico.
Acabado	Autoextensible, satinado.
Amasado	Para autoextensible, cada 100 grs. de Parrot's Mix Nº 3, requiere 25 grs. de diluyente.
Disolvente	Se empasta con agua mezclada con Adit 6, en la proporción de (3:1).
Brillo	Satinado.
Color	Blanco grisáceo.
Densidad Aparente del Polvo	1'55 ± 0'05Kgr/Lt.
Densidad Empaste (33%)	1'95 ± 0'05Kgr/Lt.
Peso Específico Fraguado y Seco (15 días)	1'82 ± 0'05Kgr/Lt.
Tiempo secado a 23ºC/50% H.R.	- Según condiciones atmosféricas entre 3 y 6 horas. - Inicio fraguado: 180 minutos - Final: 250 minutos. - Transitar a las 24 horas. - Máxima dureza 7 días.
Rendimiento teórico	Aproximadamente, 2Kgr/m^2/mm de grosor, según la rugosidad del suelo.
Espesor de película	Admite desde 0'5 hasta 4mm. Grosor recomendado 3mm.
Pott-Life	Una vez empastado, se debe gastar antes de 90 minutos.
Resistencia Compresión	7 días = 250Kgr/cm^2 30 días = 360Kgr/cm^2
Flexotracción	7 días = 70Kp./cm^2 30 días = 82Kp./cm^2
Abrasión	Más de 1mm. 250ml. carborundo 6Kgr/cm^2
Permeabilidad al Vapor de Agua	Aproximadamente 1'5Kgr/m^2./mt. de grosor en 24 horas con una presión de vapor diferencial entre caras de 45 mm./Hg., equivalente a 0'15 perms/cm. de grosor.
Lavabilidad	Totalmente resistente al lavado con agua y detergentes ácidos, alcalinos y desinfectantes.
Resistencia Humedad	Totalmente resistente al ensayo de condensación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RESISTENCIAS QUÍMICAS

Ácidos Diluidos	Buena resistencia. (Ligera decoloración en algunos casos).
Álcalis Diluidos	Buena resistencia. (Ligera decoloración en algunos casos).
Sales	Muy resistente (a cristalización).
Aguas	Muy resistente a todo tipo de agua (pH entre 3 y 13).
Soluciones Orgánicas	Muy resistente a los aceites y grasas de todo tipo.
Disolventes Orgánicos	Muy resistente a todos los disolventes y gasolinas.
Observaciones	En el caso de pavimentos en capa fina (entre 2 y 6mm. de grosor), se debe considerar que el suelo a pavimentar ha de ser suficientemente resistente a las cargas a las que va a estar sometido, pues se puede producir desaglomeración del soporte por chafado, con el consiguiente deterioro del pavimento delgado.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN	El soporte debe ser duro y resistente a las cargas a que va a estar sometido. Limpio, sin polvo ni grasas y preparado como se ha indicado anteriormente. Las herramientas, llana dentada limpia, rodillo de púas, limpio y del grosor adecuado (3-5mm). El suelo a temperatura máxima 25ºC. En caso de aplicar a pleno sol en verano, se pueden producir cuarteos. Es aconsejable sombrear o tapar con plásticos o aplicar por las mañanas. Con altas temperaturas ambientales, se aconseja tapar con plásticos blancos el pavimento Parrot's Mix Nº 3 las primeras horas del secado.
Temp. de aplicación del soporte	5ºC – 25ºC
Máxima humedad relativa	80%
Útiles de Aplicación	Llana dentada y rodillo desaireador de púas.
Limpieza de útiles	Las herramientas se lavan con agua o con agua adicionada de Procolor Mordentador. Cuando el Parrot's Mix Nº 3 esté seco, se debe eliminar mecánicamente.
SISTEMA DE APLICACIÓN	
Preparación de superficies	Mojar el soporte a revestir con Agua y Adit 6 en proporción (3:1) de forma abundante, pero sin dejar charcos (usar escoba).
Acabado Posterior	Una vez se pueda pisar, aplicar una mano de Procosol Acrílica Aqua del mismo color para controlar la humedad y la velocidad de secado. Puede pintarse con Procodur Poliuretano (interior), Procodur Poliuretano Alifático (exterior) y Autonivelante Liso Disolvente (epoxi).
Intervalo de Repintado	La capa de curado se podrá repintar con Procosol Acrílica Aqua, tan pronto se pueda pisar. Otro tipo de acabado, esperar 7 días. Entre dos manos de Parrot's Mix Nº 3, caso de desearse, esperar 24 horas aproximadamente, manteniendo húmeda la primera.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Precauciones de Transporte, Uso y Manipulación	No perforar los sacos. Almacenar en lugar seco. No apilar más de 10 sacos. Empastar el producto añadiendo el polvo con parte del líquido batiendo enérgicamente hasta homogeneización y completar con el líquido restante. Usar inmediatamente el producto empastado, agitando el contenido del envase antes de cada nueva porción aplicada. Usar protecciones para evitar salpicaduras e inhalación del polvo. No contiene componentes tóxicos. Para un revestimiento con Parrot's Mix Nº 3, de un espesor de 2mm. aproximadamente, los consumos orientativos del Parrot's Mix Nº 3 y del Adit 6, serán los siguientes: - Para el Parrot's Mix Nº 3 = 4 Kg./m^2 - Para el Adit 6 = 0'500 Kg./m^2
Instrucciones de Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	1 año, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.



AENOR ER-0002/1990

EDICIÓN 06/2005 La presente edición anula las anteriores.



Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59ª - N.I.F. A-08-218158